

OPIS PRODUKTU

Fi-X.expert FAST & EXTREME to profesjonalny klej montażowy najwyższej jakości stworzony w oparciu o innowacyjną technologię POWER-BOOST, charakteryzujący się natychmiastową przyczepnością początkową i niezwykłymi właściwościami mechanicznymi po utwardzeniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała przyczepność do betonu, marmuru, ceramiki, cegły, żelaza, stali, aluminium, szkła, styroduru (XPS), styropianu (EPS), PCV, poliestru, korka, blachy, drewna, wodoodpornej sklejki antypoślizgowej itp. (Nie jest odpowiedni do polietylenu, polipropylenu i politetrafluoroetylenu);
- Łatwy w aplikowaniu na lekko mokrych powierzchniach;
- Dobre właściwości wytłaczania również w niskich temperaturach;
- Nie ślizga się na pionowych powierzchniach;
- Po utwardzeniu osiąga doskonałe właściwości mechaniczne (430 kg/10 cm²);
- Ekologiczny – nie zawiera rozcieńczalników, izocyjanianów i silikonu;
- Obojętny chemicznie i bezwonny, nie powoduje korozji;
- Nie pozostawia plam;
- Można go łatwo malować (nie zalecamy stosowania farb i podkładów na bazie rozcieńczalników);
- Klej jest odpowiedni do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, odporny na działanie promieni słonecznych, starzenie i wodę;
- Odporność chemiczna:
 - Klej może być wystawiony na krótkotrwałe działanie rozpuszczalników alifatycznych, olejów mineralnych, rozcieńczonych kwasów nieorganicznych i zasad
 - Słaba odporność chemiczna na: rozpuszczalniki aromatyczne, stężone kwasy i węglowodory;
- Barwa: biała.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Służy do klejenia i łączenia różnych ciężkich materiałów;
- Przyczepność do różnych ciężkich materiałów bez dodatkowego mocowania;
- Służy do elastycznego klejenia elementów konstrukcji narażonych na wibracje.

OPAKOWANIE


pojemniki o pojemności 290 ml.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 25°C, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas pracy przy użyciu kleju Fi-X.expert FAST & EXTREME nie są wymagane żadne dodatkowe środki bezpieczeństwa.



**DANE TECHNICZNE****Świeża masa**

Baza		polimer MS
Wygląd		pastą
Mechanizm utwardzania		pod wpływem wilgotności powietrza
Ciężar właściwy		1570±20 kg/m ³
Czas powstawania warstwy	23°C/50% wilgotności względnej	5 minut
Czas utwardzania	23°C/50% wilgotności względnej	2-3 mm/dzień
Temperatura aplikowania		od 5 °C do 40 °C

Utwardzona masa

Twardość według Shore'a - A	ISO 868	65±5
Zmiana objętości	ISO 10563	< 1,5 %
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 8339	1,60±0,3 MPa
Współczynnik E 100%	ISO 8339	> 1,3 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 8339	150±50 %
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 37 część 1	3,00±0,3 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 37 część 1	200±50 %
Odporność na temperaturę		od -40 °C do 90 °C

PROCEDURA KLEJENIA

- Klej należy aplikować punktowo lub w liniach (trzeba zapewnić kontakt z wilgotnością powietrza);
- Przedmiot, na który aplikowany jest klej, należy umieścić w wybranym miejscu najpóźniej 15 minut po jego przyklejeniu;
- Nietwardzony klej można usunąć za pomocą alkoholu, jednak stwardniały klej można usunąć tylko mechanicznie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Klej można aplikować w temperaturze od 5°C do 30°C;
- Klej należy aplikować bezpośrednio z pojemnika;
- Powierzchnie, na które aplikowany jest klej, muszą być czyste, odtłuszczone i odpylone;
- Powierzchnie, na które aplikowany jest klej, mogą być do pewnego stopnia mokre;
- Aby uzyskać lepszą przyczepność można zastosować odpowiednią powłokę wstępną.

OSTRZEŻENIE

Instrukcje zostały wydane w oparciu o nasze badania i doświadczenie, jednak ze względu na specyficzne warunki i metody pracy zalecamy wcześniejsze przeprowadzenie testów dla każdego przypadku użycia.

POWER-BOOST TECH